

TRANSPARANTE LAK MAT

VOOR BASIC EN RAPID FINISHLAAG 1-COMPONENT PU LAK

OMSCHRIJVING

Stuccomeister Transparante Lak Mat is een 1-component polyurethaanlak op waterbasis, speciaal ontwikkeld voor de bescherming, van Stuccomeister BASIC Finish Mortel en RAPID Finish Pasta, tegen vuil en vocht. De Transparante Lak biedt een hoge mechanische weerstand tegen slijtage en krassen. De finishlaag wordt chemisch bestendig gemaakt, UV bestendig en verdiept de kleur van de laag, met behoud van de oorspronkelijke textuur. Bij RAPID Finish Pasta biedt de lak, bij voldoende aantal lagen, waterdichtheid van het systeem.

BASIC finishlaag

Bij toepassing in combinatie met de BASIC Finish Mortel voor droge ruimtes binnen, wordt na het aanbrengen van de BASIC Lakprimer de finishlaag licht vuil- en vochtafstotend gemaakt met slechts 1 laag Transparante Lak Mat. In intensief gebruikte ruimtes 2 laklagen aanbrengen om de wand optimaal vuil- en vochtafstotend af te werken.

RAPID finishlaag

Bij toepassing in combinatie met de RAPID Finish Pasta voor alle wandtoepassingen (droog en nat), kan rechtstreeks met de Transparante Lak Mat over de finishlaag gewerkt worden. Met 3 lagen is de RAPID finishlaag voldoende beschermt tegen normale vocht- en vuilbelasting. Pas na aanbrengen van een 4^e laklaag is de finishlaag waterdicht en kan deze bijvoorbeeld in de natte cel van een badkamer gebruikt worden. De PU lak maakt het microcement waterdicht tegen stromend water, maar het is geen waterdichtingsmiddel tegen stilstaan/drukkend water. Spoel zeep- of wasmiddelen onmiddellijk af, deze kunnen beschadigingen aan de laklaag veroorzaken. Voor grondige reiniging is er Stuccomeister Microcement Reiniger.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Ontwikkeld voor het beschermen van Stuccomeister BASIC Finish Mortel en RAPID Finish Pasta;
- Hoge slijtvastheid en krasbestendigheid;
- UV bestending (geen vergeling);
- Sneldrogend en eenvoudig aan te brengen;
- Breng 2 tot 3 lagen aan op één dag, met 3 uur droogtijd tussen de lagen;
- RAPID: breng 4 lagen aan op wanden met directe waterbelasting;
- Maakt in systeem waterdicht, maar blijft damp-open;
- Vrij van APEO's, NMP, ammoniak, formaldehyde, isothiazolinonen en geurarm;
- Niet gebruiken als laklaag bij Stuccomeister PRO systemen.

VERBRUIK

- Bij 2 lagen: 0,12 l/m² (alleen bij BASIC in combinatie met Stuccomeister Lak Primer).
- Bij 3 lagen: 0,18 l/m².
- Bij 4 lagen: 0,25 l/m².

VERWERKINGSINSTRUCTIES

1. De te behandelen ondergrond dient een Stuccomeister BASIC of RAPID finishlaag te zijn die minimaal 24 uur heeft kunnen drogen. Raadpleeg voor de juiste verwerking en voorbereiding de productdatablader van deze producten.
2. Schud de verpakking goed of roer de inhoud voor gebruik goed door om de matte bestanddelen homogeen in de vloeistof te verdelen.
3. Verdun de lak niet en giet een afgemeten hoeveelheid vloeistof in een schone verfbak.
4. Breng het product met een microfiberroller aan in dunne en gelijkmatige lagen. Hanteer een droogtijd van ca. 3 uur tussen de lagen. Schuur na het drogen alleen de eerste laklaag met korrel 400.
5. Verwerk de lak tussen 10°C en 30°C.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschap	Alifatische polyurethaan dispersie met polycarbonaat
Vaste stof gehalte	Ca. 22%
Kleur	Transparant (na droging)
Glansgraad	Mat
Hardheid Shore D	Ca. 70
SG bij 20°C	Ca. 1,03
Dynamische viscositeit (L3 bij 250 rpm)	150 ± 25 mPa/s
Statische viscositeit (L2 bij 20 rpm)	175 ± 25 mPa/s
Viscositeit in Ford Cup 4mm	50 ± 10s
Toepassingstemperatuur	Tussen 10°C en 30°C
Stofdroog (23°C, 50% RLV)	Ca. 1 tot 2 uur
Overschilderbaar (23°C, 50% RLV)	Na ca. 3 uur
Volledig droog (23°C, 50% RLV)	Na 24 uur
Volledig uitgehard (23°C, 50% RLV)	Na 7 dagen

VERPAKKING

Verkrijgbaar in jerrycans van 2 liter en 5 liter.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAPPEN

De gereedschappen na gebruik direct schoonmaken met water en zeep.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd contact met ogen en huid. Bij aanraking met de ogen, gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Bij aanraking met de huid, wassen met water en zeep. Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Buiten bereik van kinderen houden.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Goede ventilatie.
- Gebruik een verfmasker.
- Veiligheidsbril dragen om aanraking, door spatten, met ogen te voorkomen.
- Rubberen handschoenen dragen om direct huidcontact te voorkomen.
- Het product niet toepassen bij temperaturen van minder dan 10°C of meer dan 30°C. Bij lage temperaturen verlengt de droog- en verwerkingstijd van het product. Bij hoge temperaturen verkort de droog- en verwerkingstijd van het product.

OPSLAGCONDITIES EN HOUDBAARHEID

Het product moet worden opgeslagen in afgesloten originele verpakking, beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen 10°C en 30°C. Bewaren op een droge goed geventileerde plek, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Indien correct opgeslagen, is het product tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Lege verpakking afvoeren volgens de actuele en lokale voorschriften.

Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen van het product zijn beschikbaar voor de medische professionals. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.