

BASIS PASTA EN FINISH PASTA

GEBRUIKSKLAAR MICROCEMENT SYSTEEM

OMSCHRIJVING

Stuccomeister RAPID is een hoogwaardig 2-laags pleistersysteem op basis van 1-componenten microcement, voorgemengd met speciale kunsthars bindmiddel. Met de professionele RAPID producten, gecombineerd met de juiste voorbereiding, grondering en Stuccomeister water-ge dragen 1-componenten PU aflakstelsel, wordt snel en eenvoudig een naadloze betonlook-textuur in extreem dunne lagen gecreëerd. Op wand of plafond, binnen of buiten en zelfs in natte ruimtes binnen wordt 100% waterdichtheid gerealiseerd met Stuccomeister PU Lak.

De voorgedoseerde kleurvloei stoffen (keuze uit 21 kleuren) kunnen eenvoudig meebesteld worden voor de pasta laag. De Basis Pasta fungeert als eerste laag en de Finish Pasta als tweede, fijnere afwerklaag. Het kan vrijwel op elk oppervlak worden aangebracht, zolang deze maar droog, schoon, vlak, vast, draagkrachtig en vetvrij is.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Naadloze decoratieve deklaag (uitgezonderd bewegingsvoegen);
- Toepasbaar op diverse ondergronden, bijvoorbeeld: beton, cement, keramiek, gips, gipsplaat, multiplex, etc.;
- Uitstekende verwerkbaarheid;
- Hoge hechting aan de gegrondeerde ondergrond;
- Vergeelt niet;
- Zowel binnen als buiten toepasbaar;
- Slechts 2 dunne lagen van ca. 1 mm per laag;
- Beschikbaar in 21 kleuren.

VERBRUIK

Stuccomeister RAPID Basis Pasta bij 1 laag: 0,80 kg/m².
Stuccomeister RAPID Finish Pasta bij 1 laag: 0,30 kg/m².

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Hieronder volgt een samenvattende handleiding voor de verwerking van het hele systeem. Kijk voor meer details over producteigenschappen en verwerkingsdetails in de desbetreffende productdatablader van de andere systeemproducten.

Stap 1 – Voorbereiding van de ondergrond

1. De ondergrond dient droog, schoon, vast, vlak, draagkrachtig en vetvrij te zijn. Eventuele losse onderdelen verwijderen en/of repareren.
2. Bij toepassing op tegels en andere ondergronden met voegen of naden, deze vooraf vlak en glad afsmeren (bijvoorbeeld met ARDEX R1 of R4), goed laten drogen en eventueel schuren voordat de primer wordt aangebracht.
3. Gebruik bij zwak of niet-zuigende ondergrond zoals beton, terrazzo, marmer of keramische tegels Stuccomeister Multi Primer.
4. Bij toepassing op alleen zuigende ondergronden zoals stuc, gipsplaats, multiplex plaat, cement- of kalkpleister kan Stuccomeister Standaard Primer als grondering worden gebruikt.
5. Beide primers moeten minimaal 30 minuten en maximaal 24 uur drogen.
6. Afhankelijk van de omgevingstemperatuur van de werkruimte wordt aanbevolen om deze te verwarmen tot een ideale temperatuur (20-22°C) voor verwerking. Hiermee wordt een snelle droging van het product bevordert.
7. Naden en scheuren voorzien van een zelfklevend alkali-bestendig gaasband.

Stap 2 – Aanbrengen van Stuccomeister RAPID Basis Pasta in 1 laag

1. Mix voor gebruik de Stuccomeister Basis Pasta kort maar krachtig door, handmatig of met een mixer.
2. Breng de pasta op kleur met de speciaal voor deze basislaag meebestelde en voorgedoseerde kleurvloeistof. Mix goed door tot een homogene kleur.
3. Breng de pasta aan op de ondergrond met een RVS spaan in 1 dekkende laag van maximaal 1 mm en laat deze 4-8 uur drogen.
4. Na voldoende droging de basislaag schuren met korrel 80-120 en stofvrij maken.

Stap 3 – Aanbrengen van Stuccomeister RAPID Finish Pasta in 1 laag

1. Mix voor gebruik de Stuccomeister Finish Pasta kort maar krachtig door, handmatig of met een mixer.
2. Breng de pasta op kleur met de speciaal voor deze finishlaag meebestelde en voorgedoseerde kleurvloeistof. Mix goed door tot een homogene kleur.
3. Breng de pasta aan op de ondergrond met een flexibele RVS spaan of speciale kunststofspaan in 1 dekkende laag van maximaal 0,5 mm en laat deze 4-8 uur drogen.
4. Na voldoende droging de finishlaag schuren met korrel 120-220. Maak vervolgens de laag stofvrij.

Stap 4 – Aanbrengen van Stuccomeister RAPID Transparante Lak Mat in 3 of 4 lagen

1. Voor gebruik de verpakking goed schudden of inhoud goed doorroeren.
2. Giet een afgemeten hoeveelheid lak in een schone verfbak en breng het product met een microfiberroller aan in minimaal 3 dunne en gelijkmatige lagen. Hanteer een droogtijd van ca. 3 uur tussen de lagen. Schuur na het drogen alleen de eerste laklaag.
3. Met 3 laklagen is de RAPID finishlaag voldoende beschermt tegen normale vocht- en vuilbelasting.
4. **Let op:** Bij toepassing in een vochtige ruimte, zoals natte cel van de badkamer, dient een 4^e laklaag te worden aangebracht. Laat deze dan minimaal 24 uur drogen en 7 dagen voor eerste vochtbelasting.

TECHNISCHE GEGEVENS**Stuccomeister RAPID Basis Pasta**

Type	Gebruiksklare pasteuze microcement
Korrelgrootte	0,35 mm
SG bij 20°C	Ca. 1,65
Maximale dikte per laag	0,8 mm
Slijtvastheid	42 mg / Taber (CS17, 1000g, 1000c)
Shore D hardheid	45

Stuccomeister RAPID Finish Pasta

Type	Gebruiksklare pasteuze microcement
Korrelgrootte	0,125 mm
SG bij 20°C	Ca. 1,63
Maximale dikte per laag	0,5 mm
Slijtvastheid	42 mg / Taber (CS17, 1000g, 1000c)
Shore D hardheid	45

VERPAKKING

Stuccomeister RAPID Basis Pasta is verkrijgbaar in emmers van 6 kilogram en 17 kilogram.

Stuccomeister RAPID Finish Pasta is verkrijgbaar in emmers van 3 kilogram, 5 kilogram en 17 kilogram.

Met 6 kg Basis Pasta en 3 kg Finish Pasta kan ca. 7,5 m² oppervlak worden gerealiseerd.

Met 17 kg Basis Pasta en 6 kg Finish Pasta kan ca. 20 m² oppervlak worden gerealiseerd.

REINIGEN VAN GEREEDSCHAPPEN

De gereedschappen na gebruik direct schoonmaken met water en zeep. Zodra het materiaal verhard is, kan het alleen met mechanische middelen verwijderd worden.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN

Vermijd contact met ogen en huid. Bij aanraking met de ogen, gedurende 15 minuten met overvloedig water reinigen. Bij aanraking met de huid, wassen met water en zeep. Niet inslikken. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen, niet braken. Buiten bereik van kinderen houden.

Het is raadzaam te voldoen aan de volgende maatregelen:

- Dit product bevat cement. Vermijd contact met ogen en huid, evenals inademing van het poeder.
- Veiligheidsbril dragen om aanraking, door spatten, met ogen te voorkomen.
- Rubberen handschoenen dragen om direct huidcontact te voorkomen.
- Het product niet toepassen bij temperaturen van minder dan 10°C of meer dan 30°C. Bij lage temperaturen verlengt de droog- en verwerkingstijd van het product. Bij hoge temperaturen verkort de droog- en verwerkingstijd van het product.

OPSLAGCONDITIES EN HOUDBAARHEID

Het product moet worden opgeslagen in afgesloten originele verpakking, beschermd tegen weersomstandigheden en altijd tussen 10°C en 30°C. Bewaren op een droge goed geventileerde plek, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht. Indien correct opgeslagen, is het product tenminste houdbaar tot 12 maanden na productiedatum. Lege verpakking afvoeren volgens de actuele en lokale voorschriften.

Het product dient niet te worden gebruikt voor andere doeleinden dan aangegeven, zonder eerst een schriftelijke instructie van de leverancier. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te nemen om te voldoen aan de eisen die zijn vastgelegd in de lokale wetgeving. Veiligheidsinformatiebladen van het product zijn beschikbaar voor de medische professionals. De geldigheidsduur van deze technische gegevens is tot de uitgave van een nieuwe editie.